

INDUSFALT 20/30

DEFINICIÓN:

Betún asfáltico obtenido a partir de crudos de petróleo seleccionados por destilación directa u otros métodos de refino, para ser utilizado como base en la industria.

ESPECIFICACIONES:

Características	Unidad	Norma	Min.	Máx.
Penetración (25 °C; 100 g; 5s)	0,1 mm	EN 1426	20	30
Punto de reblandecimiento	°C	EN 1427	55	63
Solubilidad en xileno	%	EN 12592	99	-
Pérdida por calentamiento	%	EN 13303	-	0,5
Punto de inflamación	°C	EN 2592	240	---

TEMPERATURAS ORIENTATIVAS DE TRABAJO:

→ Temperatura de bombeo (°C): 120- 160.