

PINTURACRILIC P

DEFINICIÓN:

Pintura acrílica en dispersión acuosa formulada con resinas acrílico-estrenadas y cargas minerales seleccionadas que se comercializa en una amplia variedad de colores.

ESPECIFICACIONES:

Características	Unidad	Norma	Min.	Máx.
Viscosidad KU (Krebs-Stormer)	KU	UNE 48076	95	125
pH		NIE-005	8	10
Densidad relativa a 25°C	%	UNE 104281-3.5	1,3	1,6
Materia no volátil	%	EN ISO 3251	55	70
Contenido en COV's	g/l	ASTM D2369	-	30

APLICACIONES:

- Pavimentos en garajes y aparcamientos.
- Pavimentos en naves industriales sobre las que circule tráfico ligero.
- Pavimentos deportivos y áreas recreativas.
- Acabado de arcenes, medianas, isletas y bordillos.
- Paramentos interiores y exteriores.
- Protección final de Roadseal (Asphalt y Synthetic).

VENTAJAS:

- Buena manejabilidad.
- Fácil aplicación.
- Buena adherencia al soporte.
- Resistente a las radiaciones solares y a los cambios climatológicos de la zona.

→ Resistente a la alcalinidad del cemento.

MODO DE EMPLEO:

- El soporte sobre el que vaya a aplicarse el Pinturacrílico P deberá presentar una superficie cohesiva, limpia, exenta de polvo, humedad y otras sustancias (aceites, cal, etc.) actuando posteriormente como se indica a continuación:
- Homogeneizar el Pinturacrílico P en su envase antes de la aplicación.
 - Sobre superficies ligeramente deterioradas o muy absorbentes es conveniente imprimir con Pinturacrílico diluido en agua al 50%.
 - Aplicar en capas finas uniformes por medio de un rodillo o cualquier otro elemento adecuado, dejando secar completamente cada capa antes de aplicar la siguiente (24 horas aproximadamente, dependiendo del grado de humedad y de la temperatura ambiente).
 - No se debe añadir agua directamente al Pinturacrílico P dado que perderá propiedades cohesivas.

DOTACIONES/CONSUMOS:

- Las dotaciones van determinadas por el tipo de aplicación, pudiendo oscilar entre 400 y 600 g/m², dependiendo de la solución propuesta.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN:

- Los envases deben permanecer resguardados de la intemperie de forma que queden protegidos tanto de las heladas como de las fuertes exposiciones al sol.
- La temperatura de almacenamiento no debe ser inferior a los 5°C, ya que puede afectar a la calidad del producto.
- Una vez finalizado su uso tapar bien los recipientes para evitar la evaporación del agua.
- El tiempo máximo de almacenaje recomendado es de 12 meses desde la fecha de fabricación, en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados.

Revisión nº7 - Aprobado: 01/02/2023 - Próxima revisión: 01/02/2028

OTRAS RECOMENDACIONES:

- Es aconsejable aplicar el producto a temperaturas entre 10 - 35°C, evitando además su empleo bajo condiciones meteorológicas adversas.
- Cuando se aplique Pinturacrílico P en interiores es conveniente que exista una buena ventilación que favorezca un curado correcto.
- Cuando el soporte a tratar sea de hormigón hidráulico deberá analizarse éste previamente para evitar problemas de adherencia por excesiva pulimentación, meteorización, humedad, etc.
- En el caso de hormigones pulidos se aconseja granallar la superficie previamente.
- Los utensilios de trabajo podrán limpiarse con agua antes de que el producto seque.

Revisión nº7 - Aprobado: 01/02/2023 - Próxima revisión: 01/02/2028