CEPSA
Tu mundo, más eficiente.

EMASFALT CM (C67BF3 MBA)

Emulsión bituminosa catiónica de rotura media para mezclas abiertas en frío, que cumple con las especificaciones recogidas en la norma UNE EN 13808:2013/1M:2014 para una emulsión tipo C67BF3 MBA.

ESPECIFICACIONES

Características	Unidad	Norma	Min.	Máx.
Emulsión Original				
Polaridad de las partículas	-	UNE EN-1430	Positiva	
Índice de rotura	-	UNE EN 13075-1	70	155
Tiempo de fluencia 2 mm, 40ºC	s	UNE EN 12846-1	5	70
Contenido de ligante (por cont. en agua)	%	UNE EN 1428	65	69
Contenido de fluidificante	%	UNE EN 1431	-	10
Tamizado 0,5 mm	%	UNE EN 1429	-	0,10
Sedimentación a los 7 días	%	UNE EN-12847	-	5
Adhesividad	%	UNE EN 13614	90	-
Residuo por destilación según UNE EN 1431				
Penetración (25ºC; 100g; 5s) o	0,1 mm	UNE EN 1426	-	330
Penetración (25ºC; 100g; 5s)	0,1 mm	UNE EN 1426	90	170
Punto de reblandecimiento	ºC	UNE EN 1427	-	35
Residuo por evaporación (UNE EN 13074-1)				
Penetración (25ºC; 100g; 5s) o	0,1 mm	UNE EN 1426	-	330
Penetración (25ºC; 100g; 5s)	0,1 mm	UNE EN 1426	140	260
Punto de reblandecimiento	ºC	UNE EN 1427	-	35
Residuo por estabilización (UNE EN 13074-2)				
Penetración (25ºC; 100g; 5s)	0,1 mm	UNE EN 1426	-	220
Punto de reblandecimiento	ºC	UNE EN 1427	39	-

APLICACIONES

- Mezclas bituminosas abiertas en frío.

TEMPERATURAS ORIENTATIVAS DE TRABAJO

- Temperatura de aplicación (ºC): 30 - 60.

DOTACIONES ORIENTATIVAS

- 50 - 70 kg/t de árido.

AENOR Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 ER-0129/1994
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

Nota: las recomendaciones recogidas en esta ficha técnica se deben considerar a título orientativo y para situaciones generales, denegando Cepsa cualquier responsabilidad por un uso indebido. Para casos particulares se contactará con el Departamento Técnico de Cepsa.