

INDUSFALT 20/30

Betún asfáltico obtenido a partir de crudos de petróleo seleccionados por destilación directa u otros métodos de refino, para ser utilizado como base en la industria.

ESPECIFICACIONES

Características	Unidad	Norma	Min.	Máx.
Punto de reblandecimiento anillo y bola	°C	EN 1427	55	63
Penetración (25°C; 100g; 5s)	0,1 mm	EN 1426	20	30
Solubilidad en xileno	%	EN 12592	99	--
Pérdida por calentamiento	%	EN 13303	--	0,5
Punto de inflamación	°C	EN ISO 2592	240	-

TEMPERATURAS ORIENTATIVAS DE TRABAJO

> Temperatura de bombeo (°C): 120 - 160.