

ROADSEAL SPORT

Mortero sintético en color para pistas deportivas

Mezcla con consistencia de lechada compuesta por áridos de granulometría controlada y resinas sintéticas.

VENTAJAS

- > Disponible en una amplia gama de colores.
- > Perfecta compatibilidad con el Roadseal Synthetic, Poliprimer y Pinturacrílico.
- > Superficie adecuada para la práctica de todo tipo de deportes.
- > Buena manejabilidad y aspecto homogéneo.
- > Fácil aplicación a temperatura ambiente.
- > Buena adherencia al soporte.
- > Buena resistencia a las radiaciones solares.
- > Buena resistencia al deslizamiento (consultar datos en ficha de sistema).
- > Gran resistencia al desgaste.

CAMPO DE APLICACIÓN

- > Pistas deportivas de tenis, multipistas.
- > Patios de colegio y centros deportivos.
- > Áreas recreativas.

MODO DE EMPLEO

- > El soporte sobre el que vaya a aplicarse el Roadseal Sport deberá presentar una superficie cohesiva, limpia, exenta de polvo y de humedad, actuando posteriormente como se indica a continuación:
 - Imprimir con Poliprimer (200 - 300 g/m²), dejando secar totalmente (24 horas aproximadamente).
 - Homogeneizar el Roadseal Sport antes de la aplicación extrayendo del bidón de cartón la bolsa de plástico que lo contiene y amasándolo ligeramente sobre el suelo antes de abrir dicha bolsa.
 - Extender en capas finas uniformes por medio de una rastra de goma o cualquier otro elemento adecuado, dejando secar completamente cada capa antes de aplicar la siguiente (24 horas aproximadamente), dependiendo del grado de humedad y de la temperatura ambiente.
 - NUNCA se debe añadir agua directamente al Roadseal Sport dado que perdería sus propiedades cohesivas.

DOTACIONES/ CONSUMOS

- > Las dotaciones vienen determinadas por el tipo de aplicación. En la primera capa, la dotación de Roadseal Sport podrá variar en función de la textura del soporte, siendo recomendable que se mantenga entre 0,7 y 1 kg/m² para superficies rugosas y aproximadamente de 0,7 kg/m² en superficies finas o sucesivas capas.

ROADSEAL SPORT

Mortero sintético en color para pistas deportivas

ESPECIFICACIONES

Características	Unidad	Norma	Min.	Máx.
Viscosidad Brookfield (25°C)	mPa•s	NIE-008		30000
Tamaño máximo del árido	mm.	UNE 933-1	--	0,3
Resistencia a la abrasión en vía húmeda	g/m ²	UNE EN 12274-5	--	350
Densidad relativa a 25°C	%	UNE 104281-3.5	1,3	1,6
Materia no volátil	%	UNE 104281-5.7	70	80

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

- > Los envases deben permanecer resguardados de la intemperie de forma que queden protegidos tanto de las heladas como de las fuertes exposiciones al sol.
- > La temperatura de almacenamiento no debe ser inferior a los 5°C, ya que puede afectar a la calidad del producto.
- > El tiempo máximo de almacenaje recomendado es de 9 meses desde la fecha de fabricación, en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados.

OTRAS RECOMENDACIONES

- > Es aconsejable aplicar el producto a temperaturas entre 10 - 35°C, evitando además su empleo bajo condiciones meteorológicas adversas.
- > Cuando se aplique Roadseal Sport en interiores es conveniente que exista una buena ventilación que favorezca un curado correcto.
- > Cuando el soporte a tratar sea de hormigón hidráulico deberá analizarse éste previamente para evitar problemas de adherencia por excesiva pulimentación, meteorización, humedad, etc.
- > En el caso de hormigones pulidos se aconseja granallar la superficie previamente.
- > No es aconsejable el extendido en capas de espesores elevados (>1 mm) ya que podrían llevar a un curado deficiente del producto.
- > Si se desea una mayor protección y/o reducir la rugosidad superficial del pavimento de Roadseal Sport, puede terminarse aplicando Pinturacrílico en una sola capa de 300 g/m², dejando secar un mínimo de 12 horas.
- > Los utensilios de trabajo podrán limpiarse con agua antes de que el producto seque.

